



PERMANON®

Negli Yacht SilverLine o ProfiLine va applicato su tutti i materiali e superfici dell'opera morta



Come applicarlo

PREPARAZIONE

Pulire prima a fondo la superficie con Permanon HECTA o PS PASTA (detergenti sgrassanti nanotecnologici) per pulire la nanoporosità della superficie. Risciacquare.

Alla prima applicazione di SILVERLINE o PROFILINE, si consiglia di risciacquare con un prodotto acido (es. aceto bianco in concentrazione al 10% - 100 ml in 1 litro di acqua) o con Permanon OMEGA in concentrazione al 1% (10 ml in 1 litro di acqua) per ripristinare il pH da basico (ottenuto con gli sgrassanti) a leggermente acido.

SILVERLINE o PROFILINE aderisce meglio su una superficie leggermente acida – pH 6.

APPLICAZIONE:

Diluire il prodotto concentrato dal 3% al 5% (30 - 50 ml in 1 litro di acqua).



Spruzzare la soluzione sulla superficie (anche umida) pulita, sgrassata e priva di cere. Risciacquare con acqua.

Asciugare se lo si desidera con dei panni in microfibra per evitare macchie d'acqua (calcare e minerali vari contenuti nell'acqua) o semplicemente risciacquare.

Applicazione finita !

Resa > con 1 litro di soluzione si proteggono da 30 a 40 mq di superficie.

Non è richiesto nessun tempo di reazione, ne tempo per cerare e lucidare.

Una soluzione non invasiva, non abrasiva, veloce, sicura e facile da applicare.

Un effetto brillante che allo stesso tempo protegge la superficie dall'invecchiamento e dalle radiazioni UV.

Mantenere la protezione lavando saltuariamente con Permanon Diamond 2in1 o applicare nuovamente Permanon Silverline o Profiline.

I lavaggi giornalieri possono essere fatti in economia con Permanon Yacht Wash.

NON lavare sopra la protezione con Permanon Hecta concentrato (toglie la protezione).